

## تحسين الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة للحرارة باستخدام مواد أمنه بيئيا"

سامية محمد الطويشى<sup>(1)</sup>، عادل جمال الدين الهنداوى<sup>(2)</sup>،

سمر محمد سامي شرف<sup>(3)</sup>، هبة البندارى سيد أحمد عمر<sup>(4)</sup>

<sup>1</sup>- استاذ النسيج بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان.

<sup>2</sup>- استاذ الملابس والنسيج المتفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي \_كلية التربية النوعية -جامعة طنطا.

<sup>3</sup>- أستاذ كيمياء وتكنولوجيا النسيج شعبة بحوث الصناعات النسجية -المركز القومي للبحوث.

<sup>4</sup>- دراسات عليا دكتوراه - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان.

<sup>(1)</sup>E-mail -Dr\_samiaeltopshy@yahoo.com

### المستخلص:-

تهدف فكرة البحث الحالي إلى دراسة بعض متغيرات خامة اللحمة (بامبو، كتان، بولي بروبيلين) لأقمشة الستائر المنفذة باستخدام تراكيب نسجية (مزدوج هنيكوم، مبطن من السداء، مبطن من اللحمة) التي يتم معالجتها باستخدام مواد أمنه بيئيا (زيت جوز الهند، البيرلايت، نانو البيرلايت، نانوسيلكون) وقد تم تثبيت مواصفة السداء المستخدم من حيث (النمرة- الخامة- الكثافة) و تم دراسة تأثير هذه المتغيرات علي خاصية العزل الحراري لأقمشة الستائر وتوصلت الدراسة إلي أن القماش المنتج من خامة خيط اللحمة بامبو ومنفذ بتركيب نسجي مبطن من اللحمة ومعالج بجوز الهند ونانوسيلكون هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة تحت البحث وذلك بمساحة مسامية مثالية (332,70) ومعامل الجودة (83,17) ونستخلص أيضا أن القماش المنتج من خامة خيط اللحمة بولي بروبيلين ومنفذ بتركيب نسجي مزدوج هنيكوم ومعالج بجوز الهند والبيرلايت هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة تحت البحث وذلك بمساحة مسامية مثالية (168,09) ومعامل الجودة (42,02)

### المقدمة ومشكلة البحث:-

تعتبر الستائر أحد الأنواع الهامة من أقمشة المفروشات والتي تستخدم في تغطية النوافذ وفي ذلك محافظة على المظهر العام (الديكور وشكل الغرفة ومظهرها) ويجب أن تكون الستائر في تناسق مع لون الأثاث و الحوائط ومفارش الأرضيات.

تعتبر الطاقة احدى العناصر الرئيسية للنمو الاقتصادي والتطور الصناعي والمستوى المعيشي وأصبحت قيمة الطاقة المستهلكة في البناءة يفضل أن يتم تقديرها في مراحل التصميم الأولية وذلك للوصول إلى أقل استهلاك للطاقة الذي يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الضارة الى البيئة من أجل الحصول على بناية مستدامة. لذلك نجد في الآونة الأخيرة يتم استخدام تقنيات تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في الأبنية وهي استخدام العزل الحراري (خمس، 2018).

ومن هنا برزت أهمية إعداد دراسة عن العزل الحراري للمباني لما لها من آثار إيجابية في تقليل عدد ساعات تشغيل أجهزة التكييف و بالتالي تقليل الاستهلاك في الطاقة الكهربائية و أثر ذلك على الاستدامة البيئية (خميس، 2018).

تعتبر العوازل بكل أنواعها من الضروريات القصوى في تكنولوجيا التصميم الداخلي، وهي أحد العناصر التي تحقق إكمال (ابراهيم، 2021) وبناء التصميم الناجح، لما لها من دور فعال للحفاظ على صحة المستخدمين وأيضاً الممتلكات، ومن منطلق هذه الأهمية وبناء التصميم الناجح، وأيضاً طور الإنسان معالجته للعديد من الخامات التي تستخدم في مجال العوازل، وذلك بعد أبحاث وتجارب مستمرة للوصول إلى خصائص تتناسب مع كل نوع واستخدامه، وصار يستعملها بأقصى فعالية لتلبية احتياجاته ومتطلباته (ابراهيم، 2021) فأصبح الحد من استنفاد الطاقة في الحيز الداخلي باستخدام العوازل كما يتم تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية حيث أنه من أهم مزايا العزل الحراري وكما يجعل الهواء بدون تكييف داخل المبنى مقبولاً فيتم استخدام التكييف بدرجة أقل وهو ما كان مبرراً لاختيار موضوع البحث في تحقيق العزل الحراري للأقمشة. ومن هنا انبعثت مشكلة البحث في عمل ستائر تساعد علي تقليل استهلاك الطاقة والترشيد في استخدام المكيفات وتم تنفيذ ستائر عازلة للحرارة وتحدد مشكلة البحث في التساؤلات التالية:-

المشكلة:-

1- ما أثر استخدام الخامات النسجية (بامبو -كتان-بولي بروبيلين) علي العزل الحراري لأقمشة الستائر.

2- ما أثر استخدام التراكيب النسجية (مزدوج هنيكوم، مبطن من السداء، مبطن من اللحمه) علي العزل الحراري لأقمشة الستائر.

3- ما أثر استخدام المواد الآمنة بيئياً (زيت جوز الهند والنانو سيلكون ، نانو البيرلايت، البيرلايت) علي العزل الحراري لأقمشة الستائر.

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي إلى الوصول ل:-

1- أفضل نوع خامة للأقمشة المنتجة ب(البامبو - الكتان -بولي بروبيلين).

2- كفاءة أداء الأقمشة للعزل الحراري .

3- أثر استخدام المواد الآمنة بيئياً(زيت جوز الهند ونانو السيلكون ،جوز الهند ونانو البيرلايت،جوز الهند والبيرلايت)علي أقمشة الستائر العازل للحراره.

أهمية البحث: يهتم البحث الحالي ب:-

1- ضمان الأداء المتميز لأفضل نوع خامة وتأثيرها علي العزل الحراري لأقمشة الستائر.

2- رفع مستوي كفاءة وجودة أداء الأقمشة للعزل الحراري.

3- محاولة تحقيق المنافسة في الأسواق المحلية والدولية بتقديم منتج نسجي عازل للحرارة.

4- الارتقاء بالخواص الأدائية لأقمشة الستائر المنتجة.

فروض البحث:

يفترض البحث الحالي بأنه توجد:-

1- فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خامة اللحمه والعزل الحراري .

2- فروق ذات دلالة إحصائية بين خامة اللحمة والمواد الآمنة للبيئة (زيت جوز الهند ونانو

السيلكون، زيت جوز الهند ونانو البيرلايت، زيت جوز الهند والبيرلايت).

**منهج البحث:** يتبع هذا البحث المنهج التحليلي التجريبي الملائم لتحقيق فروض البحث.

**حدود البحث:-**

**الحدود الزمانية:-** تم عمل الدراسة في الفترة الزمنية من عام 2020 إلى عام 2021م.

**الحدود المكانية:-** جمهورية مصر العربية\_ كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة.

**الحدود التطبيقية:-**

1- استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من خامات اللحمة (بامبو - بولي بروبيلين - كتان).

2- استخدام تراكيب نسجيه (مزدوج هنيكوم، مبطن من السداء، مبطن من اللحمة).

3- استخدام مواد آمنة للبيئة (زيت جوز الهند، البيرلايت، نانو البيرلايت، نانو السيلكون).

**مصطلحات البحث:-**

**الخواص الأدائية :-**

أثر الخواص الطبيعية والميكانيكية على إكساب المنتج النهائي ( القماش ) الملائمة

الوظيفية (أحمد، 2015)

**أقمشة الستائر :-**

هي تلك أحد الأنواع الهامة في المفروشات سواء كانت مستخدمة داخل قاعة المؤتمرات

أوقاعات الأفرار مهما اختلف غرض الاستخدام فهي في النهاية تستخدم لغرضين أساسيين

بغرض جعل الإنسان يمارس حياته الشخصية بحرية كافية أو بغرض حجب الضوء والعزل

الحراري. (فرج وآخرون، 2015)

**العزل الحراري :-**

هي تلك المواد أو تشكيلة المواد التي إذا استخدمت بطريقة مناسبة يمكن أن تمنع أو تقلل انتقال

الحرارة بوسائل الانتقال الحراري المختلفة (التوصيل - الحمل - الإشعاع ) من الخارج إلى الداخل

أو العكس سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة. (Mundra 2003)

**التعريف والتعريف الإجرائي للمواد الصديقة للبيئة:-**

هي عبارة عن مواد طبيعية متجددة غير ضاره بالإنسان أو بالبيئة المحيطة به عند

استخدام تلك المواد مثل حجر البيرلايت وزيت جوز الهند ويتم معالجة الأقمشة بتلك

المواد حيث أن تلك المواد لها القدرة علي العزل الحراري .

**الدراسات السابقة:-**

دراسة عبد الغفار وآخرون (2013) بعنوان "تأثير نفاذية الهواء على خواص العزل الحراري

لبعض أقمشة الحماية"

**هدف البحث** إلي التعريف ببعض العوامل الأساسية المؤثرة في خاصية العزل الحراري لملابس

الحماية من الحرارة مع دراسة تأثير عامل نفاذية الهواء على هذه الخاصية. توصل البحث إلي

أن نفاذية الهواء للخامات المقترحة (استخدم 4 أقمشة من خامات القطن بتراكيب نسجية مختلفة

و خامة واحدة من البوليستر المنسوج وخامة واحدة من البوليستر غير المنسوج) في الدراسة من

الإنتاج المحلي مناسبة للغرض المطلوب مقارنة بالخامات المستوردة ويوجد فارق معنوي بل إن

نتائج الخامات المحلية عندما تشكلت في هيئة مكون ثالث يحتوى على طبقة داخلية وطبقة حشو وطبقة خارجية قد سجل قيم جيدة .

**دراسة إبراهيم (2021) بعنوان "الدور الإيجابي والحيوي لخامات العوازل كعنصر إستراتيجي لتكنولوجيا التصميم الداخلي"**

**هدف** البحث إلى دراسة أهم الخامات العازلة التي تستخدم للحماية والحفاظ على الفراغ الداخلي وكان من نتائج البحث التأكد من جميع الدراسات أن العزل الحراري الصحيح يساعد في ترشيد الطاقة وتهيئة بيئة صحية مناسبة كما أن تنوع الخامات العازلة الحديثة توفر حلول لجميع مشاكل طرق العزل بأنواعه وتسهل من عملية التنفيذ و تقلل العوازل الحرارية من الانبعاثات السلبية التي تنتقل إلى البيئة عند استخدام أجهزة تكييف فكل الظواهر تؤكد أن تسريب الحرارة يعد من أكثر المشكلات بالمباني من خلال الحوائط أو الأسقف وبالتالي يمكن التحكم في ذلك باستخدام الخامات العازلة المناسبة التي تمنع هذا التسريب. والاحتفاظ بدرجة حرارة ملائمة أطول وقت ممكن دون الحاجة للأجهزة الميكانيكية.

**دراسة مارديلي (2018) بعنوان "دراسة أداء بعض مواد العزل للحصول على مادة عزل من مواد أولية محلية بمواصفات جيدة"**

**هدف** هذا البحث بتقديم أحد حلول العزل الحراري المتاحة بصورة تتلائم مع صعوبة الظروف التي مر بها الوطن من انقطاع دام لفترات طويلة من ماء وكهرباء، بالإضافة إلى عدم توفر بعض مواد العزل (الإيروجيل ) لإرتفاع ثمنها أولاً ولصعوبة استيرادها أو تصنيعها ثانياً كما توصل هذا البحث إلي تحديد معامل التوصيل الحراري في الحالة الرطبة وفي الحالة الجافة حيث ينخفض أداء العازل الحراري في الحالة الرطبة بسبب وجود الماء على شكل بخار أو سائل ضمن المسامات، فتسبب ارتفاع الإيصالية الحرارية.

**دراسة خميس وآخرون (2018) بعنوان "اختيار البديل الأمثل للعزل الحراري في الجدران الخارجية للأبنية لغرض تحقيق الاستدامة البيئية"**

**هدف** هذا البحث إلي زيادة الوعي في طرق العزل الحراري وتأثيره على استهلاك الطاقة وبالتالي تحسين البيئة الإنشائية والاستدامة العمرانية وبأقل التكلفة و توصل البحث إلى أن التكلفة الأولية الزائدة المدفوعة على العزل الحراري تعتبر قليلة جداً مقارنة بالتكلفة الجارية المدفوعة سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل أساسي.

**دراسة الشيخ وآخرون (2020) بعنوان "استخدام ألياف الميكروفيبير في إنتاج ملابس الإحماء الرياضية ذات الطبقة الواحدة"**

**هدف** البحث إلي استخدام ألياف الميكروفيبير في إنتاج بدله الإحماء الرياضية ذات الطبقة الواحدة تساعد علي تحقيق خواص الراحة وتسهل عملية الإيض وتفسح المجال للجسم لإتمام عملية التبريد والتعرق دون ضيق أو إجهاد وتحديد الخواص المطلوبة في أقمشة الميكروفيبير لإنتاج بدلة الإحماء الرياضية وتوصل البحث إلي أن البدلة رقم (1) هي الأفضل بالنسبة لجميع الخواص الفسيولوجية المتعلقة بتأثيرها على فاعلية الأداء لبدل الإحماء الرياضية وذلك بنسبة 24.95% وترتيبها الأول حيث حققت أفضل النتائج في أفضليتها في العزل الحراري وأقلها نفاذية للهواء وبالتالي فإنها تسمح للاعب بالاحتفاظ بدرجة الحرارة المكتسبة خلال عملية الإحماء أطول فترة ممكنة.

### دراسة البياتي(2006) بعنوان"أهمية العزل الحراري في تصميم الفضاءات الداخلية للمباني السكنية"

هدف البحث إلي التعرف على أهمية العزل الحراري والهدف من استخدامه في المباني ، وبيان مزاياه ، والخواص المختلفة له والتعرف على العوامل التي تؤثر على اختيار مواده المناسبة ، وبيان أنواعها وطرق تصنيعها- . الوصول الى أهم الاعتبارات الواجب اتباعها من قبل المصمم الداخلي عند استخدام العزل الحراري في تصميم الفضاءات الداخلية للمباني وتوصل البحث إلي أن فوائد استعمال العزل الحراري في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع مستوى الراحة لمستخدمي الفضاءات الداخلية للمبنى والتقليل من استخدام أجهزة التكييف والتقليل من سماكات الحوائط والأسقف لتخفيض انتقال الحرارة إلى فضاءات المبنى الداخلية والحفاظ على الأثاث والديكور الداخلي فضلا عن الجو الصحي والنفسي الذي يوفره العزل الحراري للإنسان .

### دراسة الفار وآخرون(2020)بعنوان "تأثير أقمشة تريكو اللحمة المزدوجة علي خاصية العزل الحراري "

هدف البحث إلي زيادة التركيز على خواص أقمشة التريكو المزدوجة التي تؤثر علي خاصية العزل الحراري.وتوصل البحث إلي وجود علاقة طردية بين العزل الحراري (السمك والوزن) دراسة أحمد مطر(2018) بعنوان "بحث ميداني لإنقاذ حرفة النسيج اليدوي من الاندثار بقرية نقادة محافظة قنا وذلك بتطور الأنوال اليدوية للحصول علي أقمشة الستائر المزدوجة التركيب".

هدف البحث إلي الحصول على منتج جديد من أقمشة الستائر ذات خواص جمالية ووظيفية تلبي أذواق المستهلكين واستخدام الخامات الطبيعية (القطن) والخامات التحويلية (الفسكوز) للحصول على خواص جديدة لأقمشة الستائر مثل المعان والإنسالية والمتانة العالية.وتوصل البحث إلي إنتاج عينات من الأقمشة المزدوجة وأنتج النساجين تصميمات ذات ألوان مختلفة وذات تقليمات بمساحات مختلفة تعطي شكلا جماليا وتأثيرا لونيا لأقمشة الستائر وذلك بدلا من الشال الذي تم إنتاجه بقرية نقادة بمحافظة قنا.

### دراسة فرج وآخرون(2011) بعنوان "تطوير إنتاج أقمشة الستائر ذات الأساس السليلوزي المضادة للحشرات"

هدفت الدراسة إلي معالجة الأقمشة المحتوية على الألياف السليلوزية بمادة بيتاسيكلودكسترين التي لها القدرة على تثبيت المواد الطاردة للحشرات على أقمشة الستائر ومن أهم النتائج توصلت إلي أن أقمشة الستائر المنسوجة من خامة ( قطن/كتان ) أفضل الأقمشة إحتفاظا بالمادة المثبتة و المادة الطاردة للحشرات و ذلك لأنها أعلى مقاومة للغسيل ،عملية معالجة أقمشة الستائر بكل من المادة المثبتة و المادة الطاردة للحشرات ليس لها أى تأثير على قوة شد و إنسالية الأقمشة المنتجة- .،وتسجل أقمشة الستائر ذات السداء البولبيستر قراءات أقل من الأقمشة الأخرى المنسوجة من السداء القطن.

الدراسة التطبيقية:-

إجراءات البحث:-

تم إنتاج العينات في كلية الفنون التطبيقية وذلك بالمواصفات الآتية:-

- نوع خيط السداء قطن 100% من نمرة 2/50 ترقيم انجليزي مسرح.
- نوع خيط اللحمه-بامبو 100% من نمرة 24 / 1 ترقيم إنجليزي.
- كتان 100% من نمرة 1/24 ترقيم انجليزي.
- بولي برويلين 100 % من نمرة ( 2-4-4,8 ) ترقيم انجليزي.

وتم تثبيت معامل التغطية لمعادلة نمرة الخيط بين اللحامات وبعضها.

**التركييب النسجية المستخدمة:-**

تم استخدام ثلاثة أنواع من التراكيب النسجية وهي :

1- مزدوج (الوجة والظهر هنيكوم).

2- مبطن من السداء .

3- مبطن من اللحمه.

**تم إجراء المعالجات الحالية علي عينة البحث :-**

تم تجهيز 3 محاليل من زيت جوز الهند بتركيز 10% في حمام التجهيز ويضاف مادة التوين 80 لتساعد على تكوين مستحلب متجانس يتم التقليب عند سرعة 2400 بجهاز homoginzer حتى تكوين المستحلب يتم اضافة الآتي:-

1- البيرلايت بتركيز 3% الى حمام التجهيز ومادة الرزين الجلوترلدهيد بتركيز 5% ومادة

مساعدة ماغنسيوم كلوريد بتركيز 2% الى حمام التجهيز الاول

2- محلول نانو لبييرلايت بتركيز 3% الى حمام التجهيز الثاني وكذلك اضافة ومادة الرزين

الجلوترلدهيد بتركيز 5% ومادة مساعدة ماغنسيوم كلوريد بتركيز 2% الى حمام التجهيز.

3- محلول نانو ثاني اكسيد السيليكون بتركيز 3% الى حمام التجهيز الثالث وكذلك اضافة

مادة الرزين الجلوترلدهيد بتركيز 5% ومادة مساعدة ماغنسيوم كلوريد بتركيز 2% الى حمام التجهيز.

يتم تقليب كل محلول على حده بواسطة التقليب عند سرعة 2400 بجهاز

homogenizer حتى ذوبان كل المكونات في الحمام ثم يتم اضافة عينات من

البامبو والكتان والبولى برويلين لكل حمام على حده الى المحاليل السابق تحضيرها

وتترك لمدة 10 دقائق ثم تعصر على جهاز ال badder تجفف العينات في الفرن

عند درجة حرارة 80 درجة مئوية لمدة خمس دقائق وثم تحمص العينات عند درجة

حرارة 130 درجة مئوية

يتم غسل العينات بالماء الساخن والبارد ثم التجفيف ليتم عمل إختبار العزل الحراري

ونفاذية الهواء وقوة الشد والإستطالة.

**الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها للأقمشة المنتجة تحت البحث:-**

تم إجراء بعض الإختبارات المعملية للأقمشة المنتجة تحت البحث بمعامل المركز

القومي للبحوث بالدقي وذلك في الظروف القياسية (رطوبة 65+2% ودرجة

الحرارة 20+2 درجة مئوية) وقد تضمن هذه الاختبارات.

**أولاً: اختبار قياس العزل الحراري:-**

**ثانياً: اختبار نفاذية الهواء للقماش (سم 3 /سم 2/ث)**

ثالثاً: اختبار قوة الشد للقماش في اتجاه اللحمة (كجم)  
تم إجراء هذا الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم AG-CH1963/235  
اختبار نسبة الاستطالة للقماش في اتجاه اللحمة (%)  
تم إجراء هذا الإختبار علي نفس جهاز قوة الشد ونفس الطريقة وتحسب النسبة المئوية  
للاستطالة طبقاً لنفس المواصفة القياسية.

### النتائج والمناقشة:-

#### الفروض:

1- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة (بولي برويلين بتركيب نسجي مزدوج، بامبو بتركيب نسجي مبطن لحمه، كتان بتركيب نسجي مبطن سداء) في تحقيق أنسب الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة للحرارة باستخدام مواد آمنة بيئياً: العزل الحراري، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)، قوة الشد(كجم)، نسبة الاستطالة(%).

2- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع المعالجة (جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو البييرلات، جوز الهند والبييرلات) في تحقيق أنسب الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة للحرارة باستخدام مواد آمنة بيئياً: العزل الحراري، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)، قوة الشد(كجم)، نسبة الاستطالة(%).

تأثير عوامل الدراسة علي الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة للحرارة باستخدام مواد آمنة بيئياً المنتجة تحت البحث:

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (الخامه، نوع المعالجة) علي: العزل الحراري، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)، قوة الشد(كجم)، نسبة الاستطالة(%). ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلي أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي علي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي علي الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للاختبارات تحت البحث.  
جدول (1) يوضح نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة للحرارة باستخدام مواد آمنة بيئياً

رقم العينة	الخامه	نوع المعالجة	العزل الحراري	نفاذية الهواء (سم <sup>3</sup> /سم <sup>2</sup> /ث)	قوة الشد(كجم)	نسبة الاستطالة (%)
1	بامبو (بتركيب نسجي مبطن لحمه)	جوز الهند ونانو السيلكون	1.6	55	32	25
2		جوز الهند ونانو بييرلايت	1.59	50.3	44	20
3		جوز الهند وبييرلايت	1.33	45	25	16
4	كتان (بتركيب نسجي مبطن من السداء)	جوز الهند ونانو السيلكون	1.29	69.3	43	20
5		جوز الهند ونانو بييرلايت	1.3	61.9	50	14
6		جوز الهند وبييرلايت	1.25	55.6	29	12
7	بولي برويلين(بتركيب نسجي مزدوج هنيكوم)	جوز الهند ونانو السيلكون	0.678	25.8	55	15
8		جوز الهند ونانو بييرلايت	0.542	23.7	60	11
9		جوز الهند وبييرلايت	0.461	22.6	40	10

أولاً- تأثير عوامل الدراسة علي العزل الحراري  
جدول (2): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل  
الدراسة علي العزل الحراري

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة F	مستوي المعنوية
الخامة	1.465	2	.732	130.704	.000
نوع المعالجة	.050	2	.025	4.453	.036
تباين الخطأ	.022	4	.006		
التباين الكلي	1.537	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 2.238 + 0.473 X_1 + 0.088 X_2$$

$$R^2 = 0.985, R = 0.992$$

حيث  $X_1$  يمثل الخامة.

حيث  $X_2$  يمثل نوع المعالجة .

حيث  $Y$  يمثل الخاصية المقاسة

حيث  $R^2$  تمثل معامل التحديد.

حيث  $R$  يمثل معامل الارتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)

وهو يمثل ارتباط طردي بين العزل الحراري وعوامل الدراسة المختلفة.

وتشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو العزل الحراري على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ( $R^2=0.985$ ) يدل على أن الخامة، نوع المعالجة ، تفسر 98% من التباينات الكلية في العزل الحراري تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 2% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (2) إلي ما يلي:


1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي العزل الحراري.

2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع المعالجة في تأثيرها علي العزل الحراري.

جدول (3): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي العزل

#### الحراري

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	0.15	1.51		بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)
2	0.03	1.28		كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)
3	0.11	0.56		بولي بروفيلين بتركيب نسجي (مزيج هنيكوم)
1	0.47	1.19		جوز الهند وتانو السيلكون
2	0.54	1.14		جوز الهند وتانو بيرلايت
3	0.48	1.01		جوز الهند وبييرلايت



شكل (1) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي العزل الحراري

من الجدول (3) والشكل (1) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي العزل الحراري كالتالي: بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمية)، كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بولي بروفلين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم)، كما سيوضح من اختبار LSD
- يمكن ترتيب نوع المعالجة في تأثيرها علي العزل الحراري كالتالي: جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند وبييرلايت، كما سيوضح من اختبار LSD

ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (4).

جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة على العزل الحراري

الخامة	بامبو (1) م = 1.51	كتان (2) م = 1.28	بولي بروفلين (3) م = 0.56
بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمية) (1) م =		.2267*	.9463*
كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء) (2) م =			.7197*
بولي بروفلين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم) (3) م = 0.56			

\*دالة عند مستوي 0.05

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (4) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي العزل الحراري ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمية)، كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بولي بروفلين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم).

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (5).  
**جدول (5) الفروق بين المتوسطات باستخدام إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع المعالجة علي العزل الحراري**

نوع المعالجة	جوز الهند ونانو السيلكون م(1) = 1.19	جوز الهند ونانو بيرلايت م(2) = 1.14	جوز الهند وبيبرلايت م(3) = 1.01
جوز الهند ونانو السيلكون (1) م =		0.0453	0.1757*
جوز الهند ونانو بيرلايت (2) م = 1.14			0.1303
جوز الهند وبيبرلايت (3) م = 1.01			

\*دالة عند مستوي 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (5) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع المعالجة في تأثيره علي العزل الحراري ويمكن للباحثة ترتيب نوع المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار LSD كالتالي: جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند وبيبرلايت.

ثانياً- تأثير عوامل الدراسة علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) **جدول (6): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)**

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوي المعنوية
الخامة	2289.287	2	1144.643	159.718	.000
نوع المعالجة	120.727	2	60.363	8.423	.037
تباين الخطأ	28.667	4	7.167		
التباين الكلي	2438.680	8			

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 80.500 + 13.033 X_1 + 4.483 X_2$$

$$R^2 = 0.988 \quad , \quad R = 0.993$$

حيث  $X_1$  يمثل الخامة.

حيث  $X_2$  يمثل نوع المعالجة .

حيث  $Y$  يمثل الخاصية المقاسة

حيث  $R^2$  تمثل معامل التحديد.

حيث  $R$  يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات) وهو يمثل ارتباط طردي بين نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) وعوامل الدراسة المختلفة.

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إحدار المتغير التابع وهو نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت

قيمة  $R^2=0.988$  يدل على أن الخامة، نوع المعالجة، تفسر 99% من التباينات الكلية في نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 1% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (6) إلى ما يلي:

3. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي نفاذية


الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث).

4. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع المعالجة في تأثيرها علي نفاذية

الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث).

جدول (7): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	5.00	50.10	بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)	الخامة
1	6.86	62.27	كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)	
3	1.63	24.03	بولي برونلين بتركيب نسجي (مزيج هنيكوم)	
1	22.17	50.03	جوز الهند ونانو السيلكون	نوع المعالجة
2	19.58	45.30	جوز الهند ونانو بيرلايت	
3	16.85	41.07	جوز الهند وبييرلايت	



شكل (2) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)

من الجدول (7) والشكل (2) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) كالتالي: كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)، بولي برونلين بتركيب نسجي (مزيج هنيكوم)، كما سيتضح من اختبار LSD

- يمكن ترتيب نوع المعالجة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) كالتالي: جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند وبيرلايت، كما سيتضح من اختبار LSD

ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (8).

جدول (8) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)

الخامة	بامبو (1) م =	كتان (2) م =	بولي بربولين (3) م =
	50.10	62.27	24.03
بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة) (1) م =		12.1667*	26.0667*
كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء) (2) م =			38.2333*
بولي بربولين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم)			24.03 م = (3)

\*دالة عند مستوي 0.01

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (8) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)، بولي بربولين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم).

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (9).

جدول (9) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع المعالجة علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)

نوع المعالجة	جوز الهند ونانو السيلكون (1) م =	جوز الهند ونانو بيرلايت (2) م =	جوز الهند وبيرلايت (3) م =
	50.03	45.30	41.07
جوز الهند ونانو السيلكون (1) م =		4.7333	8.9667*
جوز الهند ونانو بيرلايت (2) م =			4.2333
جوز الهند وبيرلايت (3) م =			41.07

\*دالة عند مستوي 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (9) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع المعالجة في تأثيره علي نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث) ويمكن للباحثة ترتيب نوع المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند وبيرلايت.

ثالثاً- تأثير عوامل الدراسة علي قوة الشد(كجم)  
جدول (10): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل  
الدراسة علي قوة الشد(كجم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
الخامة	494.000	2	247.000	44.909	.002
نوع المعالجة	608.000	2	304.000	55.273	.001
تباين الخطأ	22.000	4	5.500		
التباين الكلي	1124.000	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 36.000 + 9.000 X_1 + 6.000 X_2$$

$$R^2 = 0.980, R = 0.989$$

حيث  $X_1$  يمثل الخامة.

حيث  $X_2$  يمثل نوع المعالجة .

حيث  $Y$  يمثل الخاصية المقاسة

حيث  $R^2$  تمثل معامل التحديد.

حيث  $R$  يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات)

وهو يمثل ارتباط طردي بين قوة الشد(كجم) وعوامل الدراسة المختلفة.

تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو قوة الشد(كجم) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ( $R^2$ )=0.980 يدل على أن الخامة، نوع المعالجة ، تفسر 98% من التباينات الكلية في قوة الشد(كجم) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 2% ترجع الى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (10) إلي ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي قوة


الشد(كجم).

2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع المعالجة في تأثيرها علي قوة

الشد(كجم).

جدول (11): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد(كجم)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
3	9.61	33.67		بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)
2	10.69	40.67		الخامة
1	10.41	51.67		بولي بربولين بتركيب نسجي (مزدوج هنيكوم)
2	11.50	43.33		جوز الهند ونانو السيلكون
1	8.08	51.33		جوز الهند ونانو بيرلايت
3	7.77	31.33		جوز الهند وبيبرلايت



شكل (3) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد(كجم)

من الجدول (11) والشكل (3) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي قوة الشد(كجم) كالتالي: بولي برونين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم)، كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)، كما سيتضح من اختبار LSD
- يمكن ترتيب نوع المعالجة في تأثيرها علي قوة الشد(كجم) كالتالي: جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند وبييرلايت، كما سيتضح من اختبار LSD

ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (12).

جدول (12) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات

المتعددة بين الخامة علي قوة الشد(كجم)

الخامة	بامبو (1) م =	كتان (2) م =	بولي برونين (3) م =
بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة) (1) م =	33.67	40.67	51.67
كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء) (2) م =		40.67	51.67
بولي برونين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم) (3) م =			51.67

\*دالة عند مستوي 0.05

تبيين من النتائج التي يلخصها الجدول (12) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي قوة الشد(كجم) ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بولي برولين بتركيب نسجي (مزدوج هنيكوم)، كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمه).

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (13).

**جدول (13) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع المعالجة علي قوة الشد(كجم)**

نوع المعالجة	جوز الهند ونانو السيلكون م(1) = 43.33	جوز الهند ونانو بيرلايت م(2) = 51.33	جوز الهند وبييرلايت م(3) = 31.33
جوز الهند ونانو السيلكون (1) م =	43.33	8.0000*	12.0000*
جوز الهند ونانو بيرلايت م(2) =	51.33	20.0000*	
جوز الهند وبييرلايت م(3) = 31.33			

\*دالة عند مستوي 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (13) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع المعالجة في تأثيره علي قوة الشد(كجم) ويمكن للباحثة ترتيب نوع المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند وبييرلايت.

رابعاً- تأثير عوامل الدراسة علي نسبة الاستطالة(%)

**جدول (14): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي نسبة الاستطالة(%)**

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوي المعنوية
الخامة	105.556	2	52.778	41.304	.002
نوع المعالجة	84.222	2	42.111	32.957	.003
تباين الخطأ	5.111	4	1.278		
التباين الكلي	194.889	8			

جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 31.556 + 4.167 X_1 + 3.667 X_2$$

$$R^2 = 0.974 \quad , \quad R = 0.986$$

حيث  $X_1$  يمثل الخامة. حيث  $X_2$  يمثل نوع المعالجة .

حيث  $Y$  يمثل الخاصية المقاسة

حيث  $R^2$  تمثل معامل التحديد.


حيث R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات) وهو يمثل ارتباط طردي بين نسبة الاستطالة(%) وعوامل الدراسة المختلفة. تشير قيمة معامل التحديد ( $R^2$ ) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو نسبة الاستطالة(%) على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمه ( $R^2$ ) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة ( $R^2=0.974$ ) يدل على أن الخامة، نوع المعالجة، تفسر 97% من التباينات الكلية في نسبة الاستطالة(%) تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 3% ترجع الى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (14) إلى ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين الخامة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%).

2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين نوع المعالجة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%).

جدول (15): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	4.51	20.33	بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)	الخامة
2	4.16	15.33	كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)	
3	2.65	12.00	بولي برونلين بتركيب نسجي (مزوج هنيكوم)	
1	5.00	20.00	جوز الهند وتانو السيلكون	نوع المعالجة
2	4.58	15.00	جوز الهند وتانو بيرلايت	
3	3.06	12.67	جوز الهند وبييرلايت	



شكل (4) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%)

من الجدول (15) والشكل (4) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب الخامة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%) كالتالي: بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمة)، كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بولي برونلين بتركيب نسجي (مزوج هنيكوم)، كما سيتضح من اختبار LSD

- يمكن ترتيب نوع المعالجة في تأثيرها علي نسبة الاستطالة(%) كالتالي: جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند وبيبرلايت، كما سيتضح من اختبار LSD

ولتحديد اتجاه الفروق بين الخامة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (16).

جدول (16) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين الخامة علي نسبة الاستطالة(%)

الخامة	بامبو (1) م =	كتان (2) م = 15.33	بولي بروبيلين (3) م = 12.00
بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمه) (1) م =	20.33	5.0000*	8.3333*
كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء) (2) م =	15.33	3.3333*	
بولي بروبيلين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم) (3) م = 12.00			

\*دالة عند مستوي 0.05

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول ( ) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين الخامة في تأثيره علي نسبة الاستطالة(%) ويمكن للباحثة ترتيب الخامة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بامبو بتركيب نسجي (مبطن لحمه)، كتان بتركيب نسجي (مبطن سداء)، بولي بروبيلين بتركيب نسجي (مزودج هنيكوم).

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيق إختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (17).

جدول (17) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات

المتعددة بين نوع المعالجة علي نسبة الاستطالة(%)

نوع المعالجة	جوز الهند ونانو السيلكون (1) م = 20.00	جوز الهند ونانو بيرلايت (2) م = 15.00	جوز الهند وبيبرلايت (3) م = 12.67
جوز الهند ونانو السيلكون (1) م =	20.00	5.0000*	7.3333*
جوز الهند ونانو بيرلايت (2) م =	15.00	2.3333	
جوز الهند وبيبرلايت (3) م = 12.67			

\*دالة عند مستوي 0.05


نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (17) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع المعالجة في تأثيره علي نسبة الاستطالة(%) ويمكن للباحثة ترتيب نوع المعالجة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: جوز الهند ونانو السيلكون، جوز الهند ونانو بيرلايت، جوز الهند وبيبرلايت.

### خامساً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:


تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي، لاختيار أنسب عوامل الدراسة (الخامة، التركيب النسجي) وذلك باستخدام أشكال الرادار RadarChart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الأتية: العزل الحراري، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%). وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع العزل الحراري، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/سم<sup>2</sup>/ث)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%).

جدول (18) يوضح معامل الجودة الكلية لاختبارات الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة للحرارة باستخدام مواد آمنة بيئياً تحت البحث

رقم العينة	الخامة	نوع المعالجة	العزل الحراري	نفاذية الهواء (سم <sup>3</sup> /سم <sup>2</sup> /ث)	قوة الشد(كجم)	نسبة الاستطالة(%)	المساحة المثالية	معامل الجودة
1	يامبو (بتركيب نسجي ميطن لحمة)	جوز الهند وتانو السيلكون	100.00	79.37	53.33	100.00	332.70	83.17
2	يامبو (بتركيب نسجي ميطن لحمة)	جوز الهند وتانو بيرلايت	99.38	72.58	73.33	80.00	325.29	81.32
3		جوز الهند وبييرلايت	83.13	64.94	41.67	64.00	253.73	63.43
4		جوز الهند وتانو السيلكون	80.63	100.00	71.67	80.00	332.29	83.07
5	كتان (بتركيب نسجي ميطن من السداء)	جوز الهند وتانو بيرلايت	81.25	89.32	83.33	56.00	309.91	77.48
6		جوز الهند وبييرلايت	78.13	80.23	48.33	48.00	254.69	63.67
7		جوز الهند وتانو السيلكون	42.38	37.23	91.67	60.00	231.27	57.82
8	بولي برويلين (بتركيب نسجي مزدوج هنيكوم)	جوز الهند وتانو بيرلايت	33.88	34.20	100.00	44.00	212.07	53.02
9		جوز الهند وبييرلايت	28.81	32.61	66.67	40.00	168.09	42.02



شكل (5) معامل الجودة الكلية لأقل العينات (رقم: 9) بمساحة مثالية (168.09) ومعامل الجودة (42.02) بنوع خامه بولي برويلين (بتركيب نسجي مزدوج هنيكوم)، نوع المعالجة (جوز الهند وبييرلايت)



شكل (6) معامل الجودة الكلية لأفضل العينات (رقم: 1) بمساحة مثالية (332.70) ومعامل الجودة (83.17) بنوع خامة بامبو (بتركيب نسجي مبطن لحمة)، نوع المعالجة (جوز الهند ونانو السيلكون)

#### المراجع

ابراهيم، زكريا سيد سعيد (2021): "الدور الإيجابي والحيوي لخامات العوازل كعنصر إستراتيجي لتكنولوجيا التصميم الداخلي" المؤتمر الدولي السابع ، التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية - عدد خاص (2)، ابريل(2021)

احمد، حنان حسنى بشار، رشا محمد نجيب مبارك، شادية نسيم الحلفاوى (2015): "تأثير الطباعة على الخواص الأدائية للأقمشة الصناعية"المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، العدد الرابع يونية.

البياتي، نيمير قاسم خلف (2006): "أهمية العزل الحراري في تصميم الفضاءات الداخلية للمباني السكنية" جامعة ديالى ، العدد السابع والعشرون ، مجلة الفتح.

الشيخ، أحمد محمود عبده، حمد محمود عبده الشيخ، ولاء طه مهدي عبد الحميد عفيفي (2020): "استخدام ألياف الميكروفيبر في إنتاج ملابس الإحماء الرياضية ذات الطبقة الواحدة" مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد التاسع عشر .

الفار، هايدي إبراهيم إبراهيم، فيروز ابو الفتوح يونس الجمل ،هيا عبد العزيز شلبي (2020):"تأثير أقمشة تريكو اللحمة المزدوجة علي خاصية العزل الحراري "جامعة دمياط ،مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، المجلد السابع العدد الرابع أكتوبر (2020).

خميس، نوال عبد الأمير ، صفاء ناصرحسن ، ايمان عبد محمد ، شهلاء حكمت محمد علي(2018): "إختيار البديل الأمثل للعزل الحراري في الجدران الخارجية للأبنية لغرض تحقيق الإستدامة البيئية"مجلة الهندسة والتنمية المستدامة ،المجلد 22 ،العدد2(الجزء-1).

عبد الغفار، أحلام رجب ، أحمد على سالماني ، سميحة على ابراهيم باشا ، محمود سيد مرسى (2013): "تأثير نفاذية الهواء على خواص العزل الحراري لبعض أقمشة الحماية" المجلة الدولية للتنمية - المجلد الثاني العدد الأول.

فرج، عفاف، أسامة حلاوة، محمدهاشم، محمد راجي (2011): "تطوير إنتاج أقمشة الستائر ذات الأساس السليلوزي المضادة للحشرات"مجلة علوم المواد وتطبيقاتها، الولايات المتحدة الأمريكية، مارس .

ماردلي، روللي توفيق (2018):"دراسة أداء بعض مواد العزل للحصول على مادة عزل من مواد أولية محلية بمواصفات جيدة" جامعة حلب كلية الهندسة الميكانيكية.

مطر، أحمد أمين (2018): "بحث ميداني لإنقاذ حرفة النسيج اليدوي من الاندثار بقرية نقادة محافظة قنا وذلك بتطوير الأنوال اليدوية للحصول على أقمشة الستائر المزودة التركب"مجلة العمارة والفنون، العدد الخامس.

**Mundra, D.B.(2003)"Comparison of Thermal Insulation Materials for Building Envelopes of Multi-storey Buildings in Saint-Petersburg."Bachelor Thesis. Mikkely University of Appl. Sci.,**

## **"IMPROVING THE PERFORMANCE PROPERTIES OF HEAT-INSULATING CURTAIN FABRICS BY USING ENVIRONMENTALLY SAFE MATERIALS"**

**Samia M.M. Eltopshy ; A.J.E. Al-Hindawy ; S.M.S. Sharaf and H.E.S. Omar**

<sup>1</sup>Professor of Textiles, Department of Clothing and Textiles - Faculty of Home Economics - Helwan University.

<sup>2</sup>Professor Emeritus of clothing and Textile- Faculty of specific Education-Tanta University.

<sup>3</sup>Professor of Chemistry at the Institute of Textile Research and Technology - National Research Center.

<sup>4</sup>Postgraduate studies, Department of Clothing and Textiles, Faculty of Home Economics, Helwan University.

### **ABSTRACT:-**

The current study is a study of some variables of weft material (bamboo, linen, polypropylene) for curtain fabrics executed using textile structures (double hennicom, warp lined, weft lined) that are treated with environmental safe substances as (coconut oil, perlite, nano-perlite, nano-silicone). The sealing specification was fixed in terms of( size - material - density) and the effect of these variables on the insulation of curtain fabrics was studied and the study concluded that the fabric made of bamboo weft thread material executed with a weft-lined weft and treated with walnut, the best for the dimensions properties of fabrics on demand, with a porous area Ideal (332,70) and Quality Coefficient (83,17) The fabric produced from raw material, polypropylene, double woven fabric, treated with coconut and perlite, is for all size characteristics of the fabrics under research, with an ideal pore area (168,09) and quality factor (42,02).